

A/B Spezial	hergestellt aus nordischer Fichte vereinzelt Markröhren zulässig Schwarzastigkeit raueres Holz, Harzgallen kleinere Fehlstellen mit Holzkitt gespachtelt
A/C	wie A/B Spezial nur mit unbehandelter Unterseite Oberseite ist A-Qualität
AB Universal	Qualität nur bei den Leimholzplatten Ansonsten wie A/B Spezial
B/C+	heimische Ware beidseitig geschlossen häufiger auftretende Markröhren und Harzgallen ausfallende Äste mit Holzdübel ausgeflickt, auftretende Nagelhärte kleinere Flächenrisse zulässig, leichte Verfärbungen kleinere Fehlstellen mit Holzkitt gespachtelt
B/K	wie B/C+ nur mit unbehandelter Unterseite Oberseite ist B-Qualität
C+/C+	Verfärbungen zulässig eingewachsene Rinde/Flügeläste C-Seite als Oberseite mit Holzdübel ausgebessert als Rückseite nur gespachtelt ohne weitere Ansprüche
C+/C	wie C+/C+ nur ohne gespachtelte Rückseite diese kann Löcher und Schwesterlamellen enthalten
K/K	beidseitig offene Platte hier gibt es keine optischen Vorgaben einzuhalten Löcher, Äste, Verfärbungen, Harzgallen, Markröhren alles erlaubt es wird weder gestöpselt noch gespachtelt nur die Verleimung und Maßhaltigkeit ist wichtig

Zusätzliche Artikelbezeichnungen

S	structural auch „statische Platte“ genannt Diese Platte hält die vorgegebenen Festigkeitswerte der CE-Norm ein.
NS nur bei K/K	not structural auch „nicht statische Platte“ genannt Diese Platten müssen keine Vorgaben einhalten, sie werden als Verpackungs- oder Blindplatte verwendet.